



ACROLON® PUR ACCELERATOR

PRZYSPIESZACZ UTWARDZANIA DO DWUSKŁADNIKOWYCH POWŁOK POLIURETANOWYCH

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

OPIS PRODUKTU

Zawierający rozpuszczalniki, bezbarwny płyn do przyspieszania procesu utwardzania dwuskładnikowych poliuretanowych materiałów powłokowych Acrolon®.

- Przyspiesza bez utraty właściwości antykorozyjnych.

ZALECANE UŻYCIE

Można stosować jako przyspieszacz dodawany w zalecanej ilości do odpowiednich produktów na krótko przed zastosowaniem.

Odpowiednie produkty:

Preparat Acrolon® PUR Accelerator można stosować w następujących powłokach (≥ 0°C):

Acrolon® EG-4; Acrolon® EG-5; Acrolon® EG-120; Acrolon® 2230 VHS.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Temperatura zapłonu:

Przyspieszacz: 23°C

Rozmiar opakowania:

Przyspieszacz dostarczany w puszkach do zmieszania z odpowiednimi powłokami Acrolon® przed użyciem:

1 litr

Proporcje mieszania:

Dozowanie:

1% wagowo w odniesieniu do zmieszanego materiału.

Uwaga: Acrolon® PUR Accelerator zmniejsza lepkość. W razie potrzeby dostosować lepkość dopiero po dodaniu preparatu Acrolon® PUR Accelerator.

Powłoka	Zawartość jednostkowa (kg)	1% w/w przyspieszacza
Acrolon® EG-4 / EG-5 / EG-120	30	300 g (345 ml)
Acrolon® 2230 VHS	25	250 g (285 ml)
Acrolon® EG-120	15	150 g (170 ml)
Acrolon® EG-4	12,5	125 g (140 ml)
Acrolon® EG-5 / EG-120 / 2230 VHS	10	100 g (115 ml)
Acrolon® EG-4 / EG-5	3	30 g (35 ml)

Dodanie preparatu Acrolon® PUR Accelerator może powodować zmniejszenie połysku powłok nawierzchniowych.

Przydatność do użytku:

1 rok od daty produkcji, przechowywane w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu.

Przydatność do stosowania:

Po dodaniu 1% w/w Acrolon® PUR Accelerator czas przydatności do stosowania zmieszanego materiału ulegnie skróceniu o około połowę. Przydatność do stosowania zależy od temperatury i objętości.

ŚREDNIE CZASY SCHNIECIA

Poziom schnięcia 6* z 1% w/w przyspieszacza:

Powłoka	DFT	+ 10°C	+ 20°C
Acrolon® EG-4	80 µm	12 godz.	4 godz.
Acrolon® EG-5	80 µm	13 godz.	5 godz.
Acrolon® EG-120	120 µm	15 godz.	5 godz.
Acrolon® 2230 VHS	80 µm	12 godz.	4 godz.

*ISO 9117

Liczby te podano wyłącznie jako wskazówkę. Należy również wziąć pod uwagę takie czynniki, jak ruch powietrza, grubość powłoki i wilgotność.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat bezpiecznego przechowywania, obchodzenia się i stosowania tego produktu można znaleźć w Karcie Charakterystyki Zdrowia i Bezpieczeństwa Produktu.

GWARANCJA

Chociaż wszystkie oświadczenia dotyczące naszych produktów (zarówno podane w tej karcie charakterystyki, jak i w inny sposób) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, są poprawne i dokładne, nie mamy kontroli nad jakością ani stanem podłoża, warunkami aplikacji ani wieloma innymi czynnikami wpływającymi na użytkowanie i zastosowanie naszego produktu.

Przydatność produktu w rzeczywistych warunkach zastosowania lub zamierzonego zastosowania musi zostać określona wyłącznie przez użytkownika. Treść niniejszego dokumentu oraz wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia, które już zostały złożone, lub które mają zostać złożone w związku z przedmiotem niniejszego dokumentu, w tym wszelkie sugestie dotyczące odpowiednich produktów i wszelkich proponowanych metod aplikacji, szczegóły techniczne i inne informacje o produkcie stanowią wyłącznie wyniki testów lub doświadczenia uzyskane w kontrolowanych lub określonych okolicznościach, dlatego są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

O ile nie wyrażymy na to wyraźnej zgody na piśmie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, wprowadzenia w błąd, nieprawdziwych oświadczeń lub w inny sposób, wynikające z niniejszego dokumentu lub w związku z nim, lub z takich oświadczeń.

Zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, gwarancji lub rękojmi (w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu), chociaż żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańcze wprowadzenie w błąd lub jakiegokolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy prawa.

Wszystkie dostarczane produkty i udzielone porady techniczne podlegają naszym Standardowym Warunkom Sprzedaży, o których kopię należy poprosić i z którymi należy się dokładnie zapoznać.

Ten dokument może podlegać okresowej modyfikacji oraz aktualizacji i nie podlega kontroli po jego wydrukowaniu. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z najbardziej aktualnej wersji, którą można znaleźć pod adresem: www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.

Tłumaczenie niniejszej karty charakterystyki na inny język zostało wykonane w oparciu o język angielski, jako wersję źródłową. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o zapoznanie się z główną wersją w języku angielskim, którą można znaleźć pod adresem: www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.