



# DURA-PLATE® 2807 HS-A

## PRZEWODZĄCA POWŁOKA EPOKSYDOWA NATRYSKIWANA NA GORĄCO, 100% ZAWARTOŚCI CZĘŚCI STAŁYCH OBJĘTOŚCIOWO

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

### OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowa przewodząca powłoka epoksydowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej odporności na ścieranie i uderzenia. Bez zawartości rozpuszczalników zgodnie z Dyrektywą dotyczącą powłok ochronnych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Lakierniczego (VdL-RL 04).

- Wysoka odporność chemiczna na wodę, ścieki agresywne, ciecze łatwopalne i niepalne oraz szeroką gamę chemikaliów
- Zatwierdzona również dla biopaliw zawierających paliwa węglowodorowe
- Wysoka odporność na dyfuzję
- Bardzo dobra przyczepność do stali, stali nierdzewnej i aluminium
- Ekonomiczna, jednowarstwowa aplikacja
- Sprawdzony produkt o wykazanym okresie użyteczności wynoszącym 20 lat

### ZALECANE UŻYCIE

Można go stosować jako powłokę antykorozyjną do stali, stali nierdzewnej i aluminium w bezpośrednim kontakcie z różnymi substancjami. Szczególnie nadaje się jako wewnętrzna okładzina zbiorników, kontenerów, silosów, dodatkowych konstrukcji zabezpieczających, oczyszczalni ścieków i rurociągów. Nadaje się również do powlekania starych, mocno erodowanych i podziurawionych zbiorników stalowych – bez dodatkowego wzmocnienia laminatu.

### DANE TECHNICZNE PRODUKTU

<b>Zawartość części stałych objętościowo:</b>	100 ± 2% (ISO 3233-3)
<b>Zawartość części stałych wagowo:</b>	100 ± 2%
<b>LZO:</b>	0 g/l oznaczane praktycznie zgodnie z Dyrektywą dotyczącą powłok ochronnych Niemieckiego Związku Przemysłu Lakierniczego (VdL-RL 04). 170 g/l obliczone ze wzoru w celu spełnienia wymogów dyrektywy WE w sprawie emisji rozpuszczalników. 114 g/kg obliczone ze wzoru w celu spełnienia wymogów dyrektywy WE w sprawie emisji rozpuszczalników (W. Bryt.).
<b>Kolory:</b>	Grey ok. RAL 7024 (komponent A: jasnoszary / komponent B: ciemnoszary) Wykończenie: Lśniące
<b>Temperatura zapłonu:</b>	Baza: > 101°C, utwardzacz: > 101°C.
<b>Środek czyszczący/rozcieńczający:</b>	Środek czyszczący Cleaner HS (do czyszczenia). Rozlane płyny, zanieczyszczone narzędzia i odpryski należy natychmiast czyścić za pomocą środka Cleaner HS. Nie rozcieńczać preparatu Dura-Plate® 2807 HS-A.
<b>Rozmiar opakowania:</b>	Dwuskładnikowy materiał dostarczany w oddzielnych pojemnikach do nanoszenia za pomocą specjalnego sprzętu do natrysku bezpowietrznego na gorąco: Dura-Plate® 2807 HS-A: baza 25 kg (15,7 litra). Dura-Plate® 2800 HS-A: utwardzacz 25 kg (20,3 litra). Objętość różni się w zależności od koloru i gęstości.
<b>Proporcje mieszania:</b>	100 części bazy na 50 części utwardzacza wagowo. 1,5 części bazy na 1 część utwardzacza objętościowo.
<b>Gęstość:</b>	1,5 kg/l (może się różnić w zależności od koloru).
<b>Przydatność do użytku:</b>	2 lata od daty produkcji, przechowywane w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu.

**Zalecane metody stosowania:**  
Dwuskładnikowy produkt do bezpowietrznego natrykiwania na gorąco

**Typowa grubość:**

	Zużycie		Maksymalne firankowanie
	Typowa		
Na sucho	500 µm	1000 µm	2500 µm
Na mokro	500 µm	1000 µm	2500 µm
Teoretyczne zużycie materiału*	0,750 kg/m <sup>2</sup> 0,500 l/m <sup>2</sup>	1,500 kg/m <sup>2</sup> 1,000 l/m <sup>2</sup>	
Wydajność teoretyczna*	1,33 m <sup>2</sup> /kg 2,00 m <sup>2</sup> /l	0,67 m <sup>2</sup> /kg 1,00 m <sup>2</sup> /l	

\* Liczba ta nie uwzględnia profilu powierzchni, nierównego nakładania, strat aplikacyjnych lub strat w pojemnikach i sprzęcie.

Grubość powłoki może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania i specyfikacji.

**Przydatność do stosowania:**

+ 20°C	+ 60°C
30 min	5 min

Przydatność do stosowania zależy od temperatury i objętości.



# DURA-PLATE® 2807 HS-A

## PRZEWODZĄCA POWŁOKA EPOKSYDOWA NATRYSKIWANA NA GORĄCO, 100% ZAWARTOŚCI CZĘŚCI STAŁYCH OBJĘTOŚCIOWO

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

### ŚREDNIE CZASY SCHNIĘCIA

Dla grubości suchej powłoki 500–1000 µm:

	+ 20°C
Suchość w dotyku	6 godz.
Ruch pieszy	12 godz.

Maksymalny czas do nałożenia kolejnej powłoki wynosi 4 godziny dla temp. 20°C. Przed dalszym zastosowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia. W przypadku dłuższego czasu do nałożenia kolejnej warstwy, powierzchnię omieść strumieniowo-ściernie.

Całkowite utwardzenie: Pełna odporność mechaniczna i chemiczna po 2 dniach w temperaturze +23°C lub po 5 dniach w temperaturze +12°C lub po 7 dniach w temperaturze +7°C.

Pojemniki lub rury można uszczelniać natychmiast po nałożeniu powłoki. Powłoka twardnieje bez konieczności wentylacji.

Liczby te podano wyłącznie jako wskazówkę.

### APROBATY I NORMY

- Posiada aprobatę niemieckiego nadzoru budowlanego DIBt do wykładania wewnątrz zbiorników stalowych przeznaczonych do magazynowania cieczy łatwopalnych.
- Produkt certyfikowany zgodnie z KIWA-Directive BRLK779 dla wewnętrznych okładzin zbiorników stalowych przeznaczonych do przechowywania cieczy łatwopalnych.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Aby uzyskać zadowalającą przyczepność, należy się upewnić, że powierzchnie przeznaczone do malowania są czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych, takich jak olej, smar, brud i produkty korozji.

Usuwanie nalotów spawalniczych, szlifowanie spawów i zakładek spawów, zgodnie z DIN EN 14879-1.

**Powierzchnie stalowe** należy oczyścić strumieniowo-ściernie do Sa 2½, zgodnie z ISO 8501-1 (ISO 12944-4).

Średni profil powierzchni Rz ≥ 50 µm.

**Stal nierdzewną i aluminium** należy oczyścić strumieniowo-ściernie zgodnie z normą ISO 12944-4 przy użyciu ścierniwa z metali nieżelaznych.

### MIESZANIE

Aplikacja wyłącznie za pomocą sprzętu do nakładania dwuskładnikowych produktów do bezpowietrznego natrykiwania na gorąco. Przed aplikacją wymieszać oba składniki oddzielnie. Podczas mieszania i obsługi materiałów należy zawsze nosić okulary ochronne, odpowiednie rękawice i inną odzież ochronną.

### WARUNKI APLIKACJI

Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C i co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

Temperatura materiału powinna wynosić powyżej + 65°C.

Wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

### SPRZĘT DO APLIKACJI

Poniżej podano wskazówki. W celu uzyskania zadowalających właściwości aplikacji mogą być potrzebne zmiany ciśnień i rozmiarów końcówek. Przed użyciem należy zawsze przepłukać sprzęt natrykowy wymionionym środkiem czyszczącym.

**Dwuskładnikowy produkt do bezpowietrznego natrykiwania na gorąco**

Urządzenie: Wydajny sprzęt bezpowietrzny do natrysku na gorąco

Rozmiar dyszy: 0,53–0,58 mm (0,021–0,023 cala)

Kąt dyszy: 40° - 60°

Ciśnienie robocze: min. 180 barów (2600 psi)

Podane powyżej szczegóły dotyczące natrysku bezpowietrznego mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Szczegóły, takie jak długość i średnica węża, temperatura farby oraz kształt i rozmiar obrabianej powierzchni, mają wpływ na wybór dyszy i ciśnienie robocze. Jednak ciśnienie robocze powinno zapewniać możliwie najniższe, stale zadowalające rozpylenie.

Ponieważ warunki różnią się w zależności od zadania, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że używany sprzęt został skonfigurowany tak, aby dawał najlepsze wyniki.

W razie wątpliwości skonsultuj się z działem obsługi klienta firmy Sherwin-Williams.

#### Naprawa

- Stosować w stanie dostarczonym
- Nadaje się tylko do naprawy niewielkich powierzchni

Oczyścić i przygotować uszkodzone obszary przez szlifowanie lub omiatanie strumieniowo-ściernie miejsc, które mają być pokryte i zapewnić dokładne usunięcie pyłu. Wymieszany na zimno materiał należy jak najszybciej nałożyć za pomocą pacy.

#### Test porowatości

Ze względu na przewodność elektryczną powłoki, można to ocenić tylko wizualnie.



Protective & Marine Coatings  
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# DURA-PLATE® 2807 HS-A

## PRZEWODZĄCA POWŁOKA EPOKSYDOWA NATRYSKIWANA NA GORĄCO, 100% ZAWARTOŚCI CZĘŚCI STAŁYCH OBJĘTOŚCIOWO

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

### REKOMENDOWANE SYSTEMY

#### Stal (powłoka do cieczy łatwopalnych)

1 x Dura-Plate® 2807 HS-A (min. 500 µm do maks. 1800 µm)

#### Stal, stal nierdzewna i aluminium

1 x Dura-Plate® 2807 HS-A (od min. 500 µm do maks. 2500 µm)

### UWAGI DODATKOWE

Podany czas schnięcia, utwardzania i przydatności do stosowania po zmieszaniu należy traktować wyłącznie orientacyjnie.

#### Odporność chemiczna:

Odporność na różne ładunki. Skonsultuj się z firmą Sherwin-Williams.

#### Odporność na temperaturę:

Środowisko suche do ok. + 100°C

W przypadku wyższych temperatur skonsultuj się z działem obsługi klienta firmy Sherwin-Williams.

#### Odporność mechaniczna:

Twardość zmierzona metodą Buchholza wg ISO 2815: ~100

#### Odporność na ścieranie:

Zgodnie z normą ASTM D 4060 (Taber Abraser): 235 mg/100 U (gramatura: 500 g; dysk S 33)

#### Odporność elektryczna:

$\leq 1 \times 10^8 \Omega$

Wartości liczbowe podane dla danych fizycznych mogą się nieznacznie różnić w zależności od partii.

### ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat bezpiecznego przechowywania, obchodzenia się i stosowania tego produktu można znaleźć w Karcie Charakterystyki Zdrowia i Bezpieczeństwa Produktu.

### GWARANCJA

Chociaż wszystkie oświadczenia dotyczące naszych produktów (zarówno podane w tej karcie charakterystyki, jak i w inny sposób) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, są poprawne i dokładne, nie mamy kontroli nad jakością ani stanem podłoża, warunkami aplikacji ani wieloma innymi czynnikami wpływającymi na użytkowanie i zastosowanie naszego produktu.

Przydatność produktu w rzeczywistych warunkach zastosowania lub zamierzonego zastosowania musi zostać określona wyłącznie przez użytkownika. Treść niniejszego dokumentu oraz wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia, które już zostały złożone, lub które mają zostać złożone w związku z przedmiotem niniejszego dokumentu, w tym wszelkie sugestie dotyczące odpowiednich produktów i wszelkich proponowanych metod aplikacji, szczegóły techniczne i inne informacje o produkcie stanowią wyłącznie wyniki testów lub doświadczenia uzyskane w kontrolowanych lub określonych okolicznościach, dlatego są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

O ile nie wyrażymy na to wyraźnej zgody na piśmie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, wprowadzenia w błąd, nieprawdziwych oświadczeń lub w inny sposób, wynikające z niniejszego dokumentu lub w związku z nim, lub z takich oświadczeń.

Zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, gwarancji lub rękojmi (w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu), chociaż żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańcze wprowadzenie w błąd lub jakiegokolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy prawa.

Wszystkie dostarczane produkty i udzielone porady techniczne podlegają naszym Standardowym Warunkom Sprzedaży, o których kopię należy poprosić i z którymi należy się dokładnie zapoznać.

Ten dokument może podlegać okresowej modyfikacji oraz aktualizacji i nie podlega kontroli po jego wydrukowaniu. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z najbardziej aktualnej wersji, którą można znaleźć pod adresem: [www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA](http://www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA).

Tłumaczenie niniejszej karty charakterystyki na inny język zostało wykonane w oparciu o język angielski, jako wersję źródłową. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o zapoznanie się z główną wersją w języku angielskim, którą można znaleźć pod adresem: [www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA](http://www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA).