



DURA-PLATE® POXICOLOR SW N

POWŁOKA EPOKSYDOWA NA HYDRAULICZNE KONSTRUKCJE STALOWE

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

OPIS PRODUKTU

Odporna mechanicznie dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o niskiej zawartości rozpuszczalników.

Niska zawartość rozpuszczalników zgodnie z Dyrektywą dotyczącą powłok ochronnych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Lakierniczego (VdL-RL 04).

- Wysoka grubość powłoki do 200 µm na warstwę
- Wytrzymała, twarda i odporna na ścieranie
- Nadaje się do systemów ochrony katodowej
- Szybkie utwardzanie
- Produkt zatwierdzony przez Norsok

ZALECANE UŻYCIE

Można stosować jako system powłok antykorozyjnych do hydraulicznych konstrukcji stalowych (takich jak wrota przeciwpowodziowe, grodzice stalowe itp.), gdzie wymagana jest powłoka odporna mechanicznie.

Wytrzymała, łatwa w aplikacji system grubopowłokowy.

Nadaje się również jako szybko utwardzający się system jednowarstwowy o niskiej zawartości rozpuszczalników do ochrony konstrukcji stalowych (w warsztacie) przed korozją.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Zawartość części stałych objętościowo: 82 ± 2% (ISO 3233-3)

Zawartość części stałych wagowo: 90 ± 2%

LZO: 166 g/l oznaczane praktycznie zgodnie z Dyrektywą dotyczącą powłok ochronnych Niemieckiego Związku Przemysłu Lakierniczego (VdL-RL 04).
160 g/l obliczone ze wzoru w celu spełnienia wymagań dyrektywy WE w sprawie emisji rozpuszczalników.
104 g/kg obliczone ze wzoru w celu spełnienia wymagań dyrektywy WE w sprawie emisji rozpuszczalników (W. Bryt.).

Kolory: Black, redbrown, ok. RAL 7032, ok. RAL9002.
Możliwe są niewielkie odchylenia kolorów ze względu na charakterystykę surowca.
Dura-Plate SW N ma tendencję do kredowania i żółknięcia pod wpływem warunków atmosferycznych.
W przypadku wyższych wymagań zaleca się dodatkowo warstwę nawierzchniową Acrolon®.

Temperatura zapłonu: Baza: 52°C, Utwardzacz: >101°C.

Środek czyszczący/rozcieńczający: Środek czyszczący Cleaner 26 (do czyszczenia).
Rozcieńczalnik Thinner S do rozcieńczania w maks. 3%, w celu dostosowania lepkości.
Rozcieńczanie wpływa na zawartość LZO, stabilność powłoki podczas aplikacji i grubość suchej powłoki.

Rozmiar opakowania: Dwuskładnikowy materiał dostarczany w oddzielnych pojemnikach do wymieszania przed użyciem:
15 kg (9,3 litra) po wymieszaniu.
Objętość różni się w zależności od koloru i gęstości.

Proporcje mieszania: 90 części bazy na 10 części utwardzacza wagowo.

Gęstość: 1,6 kg/l (może się różnić w zależności od koloru).

Przydatność do użytku: 2 lata od daty produkcji, przechowywane w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i suchym miejscu.

Zalecane metody stosowania:

Natrysk bezpowietrzny, pędzel i wałek

Typowa grubość:

	Zużycie	
	Typowa	Maksymalne firankowanie
Na sucho	200 µm	400 µm
Na mokro	244 µm	488 µm
Teoretyczne zużycie materiału*	0,390 kg/m ² 0,244 l/m ²	
Wydajność teoretyczna*	2,56 m ² /kg 4,10 m ² /l	

* Liczba ta nie uwzględnia profilu powierzchni, nierównego nakładania, strat aplikacyjnych lub strat w pojemnikach i sprzęcie.

Grubość powłoki może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania i specyfikacji.

Przydatność do stosowania:

+ 20°C	+ 30°C
1 godz.	45 min

Przydatność do stosowania zależy od temperatury i objętości.



DURA-PLATE® POXICOLOR SW N

POWŁOKA EPOKSYDOWA NA HYDRAULICZNE KONSTRUKCJE STALOWE

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

ŚREDNIE CZASY SCHNIĘCIA

Dla grubości suchej powłoki 200 µm:

	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 40°C
Całkowite wyschnięcie (poziom schnięcie 6*)	30 godz.	20 godz.	8 godz.	3 godz.
Nakładanie kolejnych warstw	30 godz.	20 godz.	8 godz.	3 godz.

*ISO 9117

Maksymalny czas do nałożenia kolejnej powłoki wynosi 3 miesiące. Przed dalszym zastosowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia. W przypadku wydłużonego czasu ponownego malowania należy skonsultować się z działem obsługi klienta firmy Sherwin-Williams.

Całkowite utwardzenie: 1 tydzień przy temp. + 20°C, w zależności od grubości powłoki i temperatury.

Liczby te podano wyłącznie jako wskazówkę. Należy również wziąć pod uwagę takie czynniki, jak ruch powietrza, grubość powłoki i wilgotność.

APROBATY I NORMY

- Produkt przetestowany i zarejestrowany przez Niemiecki Federalny Instytut Inżynierii i Badań Dróg Wodnych (BAW).
- Produkt przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą Norsok M-501, wydanie 6, system nr. 7A i 7B.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Aby uzyskać zadowalającą przyczepność, należy się upewnić, że powierzchnie przeznaczone do malowania są czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych, takich jak olej, smar, brud i produkty korozji.

Podłoża stalowe należy oczyścić strumieniowo-ściernie do Sa 2½ zgodnie z ISO 8501-1 (ISO 12944-4).

Średni profil powierzchni Rz ≥ 50 µm.

MIESZANIE

Składnik A bardzo dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym do farb (zacząć powoli, a następnie zwiększyć do ok. 300 obr./min). Ostrożnie dodać składnik B i bardzo dokładnie wymieszać obydwie składniki (łącznie ze ścianami i dnem pojemnika). Mieszać przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zalecamy wlać zmieszany materiał do czystego pojemnika i ponownie krótko wymieszać w sposób opisany powyżej, aby uniknąć nieprawidłowego wymieszania. Podczas mieszania i obsługi materiałów należy zawsze nosić okulary ochronne, odpowiednie rękawice i inną odzież ochronną.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +0°C i co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

Temperatura materiału powinna wynosić powyżej + 5°C.

Wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 85%.

Powierzchnia musi być sucha i wolna od lodu.

SPRZĘT DO APLIKACJI

Poniżej podano wskazówki. W celu uzyskania zadowalających właściwości aplikacji mogą być potrzebne zmiany ciśnień i rozmiarów końcówek. Przed użyciem należy zawsze przepłukać sprzęt natryskowy wymienionym środkiem czyszczącym. Jakakolwiek redukcja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi LZO oraz z istniejącymi warunkami środowiskowymi i aplikacji.

Natrysk bezpowietrzny

Urządzenie: Wydajny sprzęt bezpowietrzny

Rozmiar dyszy: 0,43–0,48 mm (0,019–0,021 cala)

Kąt dyszy: 40° - 80°

Ciśnienie robocze: min. 180 barów (2600 psi)

Wężę natryskowe: Ø 3/8 cala (10 mm), maks. 20 m + 2 m przy zmniejszonej średnicy 1/4 cala (6 mm)

Podane powyżej szczegóły dotyczące natrysku bezpowietrznego mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Szczegóły, takie jak długość i średnica węża, temperatura farby oraz kształt i rozmiar obrabianej powierzchni, mają wpływ na wybór dyszy i ciśnienie robocze. Jednak ciśnienie robocze powinno zapewniać możliwie najniższe, stałe zadowalające rozpylenie.

Ponieważ warunki różnią się w zależności od zadania, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że używany sprzęt został skonfigurowany tak, aby dawał najlepsze wyniki.

W razie wątpliwości skonsultuj się z działem obsługi klienta firmy Sherwin-Williams.

Pędzel i wałek

Powłoka nadaje się do nakładania pędzlem i wałkiem. Może być konieczne nałożenie więcej niż jednej warstwy, aby uzyskać równoważną grubość suchej powłoki z pojedynczą warstwą nakładaną natryskowo.



DURA-PLATE® POXICOLOR SW N

POWŁOKA EPOKSYDOWA NA HYDRAULICZNE KONSTRUKCJE STALOWE

Zweryfikowano 07/2023 Wydanie 1

REKOMENDOWANE SYSTEMY

Stal

1-3 x Dura-Plate® Poxicolor SW N.

W przypadku konstrukcji filigranowych zalecana jest dodatkowa aplikacja.

W razie potrzeby preparat Zinc-Clad® R można zastosować jako podkład na stal, a preparat Macropoxy® EG-1 Plus można zastosować jako podkład na stal ocynkowaną ogniowo lub stal nierdzewną.

UWAGI DODATKOWE

Podany czas schnięcia, utwardzania i przydatności do stosowania po zmieszaniu należy traktować wyłącznie orientacyjnie.

Powłoki epoksydowe — zastosowanie w warunkach tropikalnych

Powłoki epoksydowe w czasie mieszania nie powinny przekraczać temperatury 35°C. Używanie tych produktów poza ich okresem przydatności do stosowania może skutkować gorszymi właściwościami adhezyjnymi, nawet jeśli materiały wydają się odpowiednie do zastosowania. Rozcieńczenie wymieszanego produktu nie rozwiąże tego problemu. Jeśli powłoki epoksydowe są nakładane w warunkach, w których temperatura powietrza i podłoża przekracza 40°C, w powłoce mogą wystąpić wady powłoki farby, takie jak suchy natrysk, pęcherzyki i dziury itp.

Odporność chemiczna:

Produkt odporny na warunki przemysłowe i morskie, wodę słodką, słonawą i słoną, sole obojętne, oleje mineralne i opałowe, smary i oleje, detergenty itp.

Odporność na temperaturę:

Środowisko suche do ok. + 100°C.

Środowisko wilgotne i ciepła woda do ok. + 40°C.

Wartości liczbowe podane dla danych fizycznych mogą się nieznacznie różnić w zależności od partii.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat bezpiecznego przechowywania, obchodzenia się i stosowania tego produktu można znaleźć w Karcie Charakterystyki Zdrowia i Bezpieczeństwa Produktu.

GWARANCJA

Chociaż wszystkie oświadczenia dotyczące naszych produktów (zarówno podane w tej karcie charakterystyki, jak i w inny sposób) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, są poprawne i dokładne, nie mamy kontroli nad jakością ani stanem podłoża, warunkami aplikacji ani wieloma innymi czynnikami wpływającymi na użytkowanie i zastosowanie naszego produktu.

Przydatność produktu w rzeczywistych warunkach zastosowania lub zamierzonego zastosowania musi zostać określona wyłącznie przez użytkownika. Treść niniejszego dokumentu oraz wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia, które już zostały złożone, lub które mają zostać złożone w związku z przedmiotem niniejszego dokumentu, w tym wszelkie sugestie dotyczące odpowiednich produktów i wszelkich proponowanych metod aplikacji, szczegóły techniczne i inne informacje o produkcie stanowią wyłącznie wyniki testów lub doświadczenia uzyskane w kontrolowanych lub określonych okolicznościach, dlatego są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

O ile nie wyrazimy na to wyraźnej zgody na piśmie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, wprowadzenia w błąd, nieprawdziwych oświadczeń lub w inny sposób, wynikające z niniejszego dokumentu lub w związku z nim, lub z takich oświadczeń.

Zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, gwarancji lub rękojmi (w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu), chociaż żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańcze wprowadzenie w błąd lub jakiegokolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy prawa.

Wszystkie dostarczane produkty i udzielone porady techniczne podlegają naszym Standardowym Warunkom Sprzedaży, o których kopię należy poprosić i z którymi należy się dokładnie zapoznać.

Ten dokument może podlegać okresowej modyfikacji oraz aktualizacji i nie podlega kontroli po jego wydrukowaniu. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z najbardziej aktualnej wersji, którą można znaleźć pod adresem: www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.

Tłumaczenie niniejszej karty charakterystyki na inny język zostało wykonane w oparciu o język angielski, jako wersję źródłową. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o zapoznanie się z główną wersją w języku angielskim, którą można znaleźć pod adresem: www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA.